



2026年3月23日

標準物性表

銘柄 : MA-411#15

項目	単位	面・方向	MA-411#15	試験方法
厚さ	μm		15.0	JIS P 8118
引張強さ	MPa	MD	125	JIS Z 1712
		TD	275	
破断時の伸び	%	MD	155	JIS Z 1712
		TD	50	
加熱収縮率	%	MD	2.0	JIS Z 1712 120°C × 15min
		TD	1.0	
ヘーズ	%		13.2	JIS K 7136

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

