

標準物性表

銘柄 : BDW-224#30

BDW-224タイプは、両面に防曇性を付与した両面コロナ処理のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		30.0	JIS P 8118準拠
へース	%		3.0	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	39	JIS Z 1712
		外	39	
動摩擦係数	—	内×内	0.27	王子法
		外×外	0.27	
加熱収縮率	%	MD	2.2	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.9	

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部

中部営業所

西日本営業所

TEL 03-5550-3100

TEL 0568-35-5070

TEL 06-7639-3600