



2026年3月23日

標準物性表

銘柄 : EM-501#5

項目	単位	面・方向	EM-501#6	試験方法
厚さ	μm		4.93	JIS C 2330
引張強さ	MPa	MD	165	JIS C 2330
		TD	325	
破断時の伸び	%	MD	165	JIS C 2330
		TD	60	
加熱収縮率	%	MD	3.9	JIS C 2330 120°C × 15min
		TD	1.0	
ヘーズ	%		3.5	JIS K 7136
絶縁破壊電圧	kV	平均	2.8	JIS C 2330
		最小	2.5	

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

