



標準物性表

銘柄 : EM-501#7

項目	単位	面・方向	EM-501#6	試験方法
厚さ	μm		6.90	JIS C 2330
引張強さ	MPa	MD	165	JIS C 2330
		TD	350	
破断時の伸び	%	MD	180	JIS C 2330
		TD	65	
加熱収縮率	%	MD	3.2	JIS C 2330 120°C × 15min
		TD	1.0	
ヘーズ	%		3.1	JIS K 7136
絶縁破壊電圧	kV	平均	4.2	JIS C 2330
		最小	3.6	

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

