

## 標準物性表

銘柄 : PY-001#50

PY-001タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	$\mu\text{m}$		50.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	130	JIS Z 1712
		TD	315	
破断伸び	%	MD	190	JIS Z 1712
		TD	45	
引張弾性率	GPa	MD	2.0	王子法
		TD	3.9	
加熱収縮率	%	MD	2.0	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.9	
ヘーズ	%		2.2	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.38	王子法

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

### お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部

TEL 03-5550-3100

中部営業所

TEL 0568-35-5070

西日本営業所

TEL 06-7639-3600