

標準物性表

銘柄 : NHW-102#30

NHW-102タイプは、帯電防止性付与、両面ヒートシール、内面コロナ処理のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		30.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		1.9	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	38	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×内 外×外	0.27 0.30	王子法
加熱収縮率	%	MD TD	2.6 1.0	王子法 (120°C、60s)
ヒートシール強度	N/25mm	内×内 120°C 125°C 130°C 135°C 140°C 外×外 90°C 95°C 100°C 105°C 110°C	0.5 3.6 5.2 5.2 5.4 0.1 0.6 2.5 3.9 4.8	王子法 (0.2MPa × 2.0s)

- * 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。
* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社 本社 機能フィルム営業部 TEL 03-5550-3100
 中部営業所 TEL 0568-35-5070
 西日本営業所 TEL 06-7639-3600