



標準物性表

銘柄：MA-414#18

項目	単位	面・方向	MAM-414#18	試験方法
厚さ	μm		18.0	JIS P 8118
引張強さ	MPa	MD	120	JIS Z 1712
		TD	245	
破断時の伸び	%	MD	150	JIS Z 1712
		TD	50	
加熱収縮率	%	MD	2.0	JIS Z 1712
		TD	0.9	120℃×15min
ヘーズ	%	全ヘーズ	36.3	JIS K 7136
		粗化面 / マット面	8.7 / 26.0	

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

