

## 標準物性表

銘柄：SDT-101#40

SDT-101タイプは、帯電防止性を付与した片面コロナ処理の印刷用OPPフィルムです。

| 項目    | 単位   | 面・方向 | 物性値  | 試験方法              |
|-------|------|------|------|-------------------|
| 厚さ    | μm   |      | 40.0 | JIS P 8118準拠      |
| 引張強さ  | MPa  | MD   | 120  | JIS Z 1712        |
|       |      | TD   | 305  |                   |
| 破断伸び  | %    | MD   | 175  | JIS Z 1712        |
|       |      | TD   | 55   |                   |
| 引張弾性率 | GPa  | MD   | 2.0  | 王子法               |
|       |      | TD   | 3.6  |                   |
| 加熱収縮率 | %    | MD   | 1.7  | 王子法<br>(120℃、60s) |
|       |      | TD   | 0.5  |                   |
| ヘーズ   | %    |      | 2.4  | JIS K 7136        |
| ぬれ張力  | mN/m | 内    | 38   | JIS Z 1712        |
| 動摩擦係数 | —    | 内×外  | 0.21 | 王子法               |

\* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。  
\* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部  
中部営業所  
西日本営業所

TEL 03-5550-3100  
TEL 0568-35-5070  
TEL 06-7639-3600