



標準物性表

銘柄 : EM-501#12

| 項目 | 単位 | 面・方向 | EM-501#6 | 試験方法 |
|--------|---------------|------|----------|-----------------------------|
| 厚さ | μm | | 11.8 | JIS C 2330 |
| 引張強さ | MPa | MD | 150 | JIS C 2330 |
| | | TD | 335 | |
| 破断時の伸び | % | MD | 165 | JIS C 2330 |
| | | TD | 60 | |
| 加熱収縮率 | % | MD | 2.8 | JIS C 2330 120°C × 15min |
| | | TD | 1.0 | |
| ヘーズ | % | | 2.5 | JIS K 7136 |
| 絶縁破壊電圧 | kV | 平均 | 7.9 | JIS C 2330 |
| | | 最小 | 7.2 | |

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

