

## 標準物性表

銘柄 : HS-201B#40

HS-201Bタイプは、帯電防止性付与、外面ヒートシール、両面に防曇性を付与した両面コロナ処理のOPPフィルムです。

| 項目       | 単位     | 面・方向  | 物性値  | 試験方法                 |
|----------|--------|-------|------|----------------------|
| 厚さ       | μm     |       | 40.0 | JIS P 8118準拠         |
| ヘーズ      | %      |       | 2.8  | JIS K 7136           |
| ぬれ張力     | mN/m   | 内     | 38   | JIS Z 1712           |
|          |        | 外     | 37   |                      |
| 動摩擦係数    | —      | 内×内   | 0.28 | 王子法                  |
|          |        | 外×外   | 0.30 |                      |
| 加熱収縮率    | %      | MD    | 2.0  | 王子法<br>(120°C、60s)   |
|          |        | TD    | 0.6  |                      |
| ヒートシール強度 | N/25mm | 外×外   |      | 王子法<br>(0.2MPa×2.0s) |
|          |        | 120°C | 0.1  |                      |
|          |        | 125°C | 0.4  |                      |
|          |        | 130°C | 2.3  |                      |
|          |        | 135°C | 6.6  |                      |
|          |        | 140°C | 7.9  |                      |

- \* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。  
 \* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部  
 中部営業所  
 西日本営業所

TEL 03-5550-3100  
 TEL 0568-35-5070  
 TEL 06-7639-3600