

標準物性表

銘柄 : SY-101#60

SY-101タイプは、帯電防止性を付与した片面コロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		60.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	125	JIS Z 1712
		TD	310	
破断伸び	%	MD	175	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	2.1	王子法
		TD	3.9	
加熱収縮率	%	MD	1.7	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.5	
ヘーズ	%		2.8	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	38	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×外	0.34	王子法

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部

中部営業所

西日本営業所

TEL 03-5550-3100

TEL 0568-35-5070

TEL 06-7639-3600