



OJI F-TEX

～ALPHAN OPP FILM～

2026年3月23日

標準物性表

銘柄 : E-201F#50

項目	単位	面・方向	E-201F#50	試験方法
厚さ	μm		50.0	JIS P 8118
引張強さ	MPa	MD	145	JIS Z 1712
		TD	300	
破断時の伸び	%	MD	215	JIS Z 1712
		TD	70	
加熱収縮率	%	MD	1.6	JIS Z 1712 120°C × 15min
		TD	0.1	
ヘーズ	%		0.5	JIS K 7136

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。



王子エフテックス株式会社 滋賀工場