



OJI F-TEX

～ALPHAN OPP FILM～

2026年3月18日

標準物性表

銘柄 : PK-002#50

項目	単位	面・方向	PK-002#50	試験方法
厚さ	μm		49.8	JIS P 8118
引張強さ	MPa	MD方向 TD方向	144 298	JIS Z 1712
破断伸び	%	MD方向 TD方向	210 63	JIS Z 1712
加熱収縮率	%	MD方向 TD方向	1.4 0.5	王子法 120°C × 60s
ヘーズ	%		0.5	JIS K 7136

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。



王子エフテックス株式会社 滋賀工場