

標準物性表

銘柄 : HS-201B#25

HS-201Bタイプは、帯電防止性付与、外面ヒートシール、両面に防曇性を付与した両面コロナ処理のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		25.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		2.5	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	37	JIS Z 1712
		外	37	
動摩擦係数	—	内×内	0.27	王子法
		外×外	0.30	
加熱収縮率	%	MD	2.3	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.9	
ヒートシール強度	N/25mm	外×外		王子法 (0.2MPa×2.0s)
		120°C	0.2	
		125°C	0.6	
		130°C	3.3	
		135°C	5.7	
		140°C	6.0	

- * 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。
 * 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部
 中部営業所
 西日本営業所

TEL 03-5550-3100
 TEL 0568-35-5070
 TEL 06-7639-3600