

標準物性表

銘柄 : HS-101#50

HS-101タイプは、帯電防止性付与、外面ヒートシール、内面コロナ処理のOPPフィルムです。

| 項目 | 単位 | 面・方向 | 物性値 | 試験方法 |
|----------|--------|-------|------|------------------------|
| 厚さ | μm | | 50.0 | JIS P 8118準拠 |
| ヘーズ | % | | 3.3 | JIS K 7136 |
| ぬれ張力 | mN/m | 内 | 38 | JIS Z 1712 |
| 動摩擦係数 | — | 内×内 | 0.29 | 王子法 |
| | | 外×外 | 0.32 | |
| 加熱収縮率 | % | MD | 1.8 | 王子法 (120°C、60s) |
| | | TD | 0.6 | |
| ヒートシール強度 | N/25mm | 外×外 | | 王子法 (0.2MPa × 2.0s) |
| | | 100°C | 0.2 | |
| | | 105°C | 0.5 | |
| | | 110°C | 2.3 | |
| | | 115°C | 6.5 | |
| | | 120°C | 8.2 | |

- * 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。
 * 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部
 中部営業所
 西日本営業所

TEL 03-5550-3100
 TEL 0568-35-5070
 TEL 06-7639-3600