

標準物性表

銘柄 : HS-101#25

HS-101タイプは、帯電防止性付与、外面ヒートシール、内面コロナ処理のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		25.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		2.4	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	38	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×内	0.29	王子法
		外×外	0.36	
加熱収縮率	%	MD	2.4	王子法 (120°C、60s)
		TD	1.0	
ヒートシール強度	N/25mm	外×外		王子法 (0.2MPa × 2.0s)
		100°C	0.2	
		105°C	0.8	
		110°C	3.4	
		115°C	5.2	
		120°C	5.8	

- * 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。
 * 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社 本社 機能フィルム営業部 TEL 03-5550-3100
 中部営業所 TEL 0568-35-5070
 西日本営業所 TEL 06-7639-3600