

標準物性表

銘柄 : SST-121#20

SST-121タイプは、帯電防止性を付与した片面コロナ処理の印刷用OPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		20.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	120	JIS Z 1712
		TD	300	
破断伸び	%	MD	170	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	1.9	王子法
		TD	3.5	
加熱収縮率	%	MD	2.3	王子法 (120°C、60s)
		TD	1.0	
ヘーズ	%		2.4	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	38	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×外	0.23	王子法

- * 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。
 * 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部
 中部営業所
 西日本営業所

TEL 03-5550-3100
 TEL 0568-35-5070
 TEL 06-7639-3600