

標準物性表

銘柄 : HS-101#40

HS-101タイプは、帯電防止性付与、外面ヒートシール、内面コロナ処理のOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		40.0	JIS P 8118準拠
ヘーズ	%		2.8	JIS K 7136
ぬれ張力	mN/m	内	38	JIS Z 1712
動摩擦係数	—	内×内	0.28	王子法
		外×外	0.32	
加熱収縮率	%	MD	1.9	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.6	
ヒートシール強度	N/25mm	外×外		王子法 (0.2MPa × 2.0s)
		100°C	0.2	
		105°C	0.5	
		110°C	2.3	
		115°C	6.0	
		120°C	7.7	

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部
中部営業所
西日本営業所

TEL 03-5550-3100
TEL 0568-35-5070
TEL 06-7639-3600