



OJI F-TEX

~ALPHAN OPP FILM~

2026年3月18日

## 標準物性表

銘柄 : PK-002#40

項目	単位	面・方向	PK-002#40	試験方法
厚さ	μm		40.0	JIS P 8118
引張強さ	MPa	MD方向 TD方向	163 336	JIS Z 1712
破断伸び	%	MD方向 TD方向	199 60	JIS Z 1712
加熱収縮率	%	MD方向 TD方向	1.8 0.8	王子法 120°C × 60s
ヘーズ	%		0.3	JIS K 7136

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。



王子エフテックス株式会社 滋賀工場