

標準物性表

銘柄 : PY-002#60

PY-002タイプはプレーンタイプ、ノーコロナ処理の一般向けOPPフィルムです。

項目	単位	面・方向	物性値	試験方法
厚さ	μm		60.0	JIS P 8118準拠
引張強さ	MPa	MD	120	JIS Z 1712
		TD	275	
破断伸び	%	MD	195	JIS Z 1712
		TD	50	
引張弾性率	GPa	MD	1.9	王子法
		TD	3.2	
加熱収縮率	%	MD	1.9	王子法 (120°C、60s)
		TD	0.4	
ヘーズ	%		1.3	JIS K 7136
動摩擦係数	—	内×外	0.43	王子法

* 上記物性値は代表値であり、規格値ではありません。

* 本物性表の数値は改良等の理由により、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ



王子エフテックス株式会社

本社 機能フィルム営業部
中部営業所
西日本営業所

TEL 03-5550-3103

TEL 0568-35-5070

TEL 06-7639-3600